# EGESCHRIFT 1 142 1*5*9

K 41302 IVa/12i

K 47762 11 66-KADER ANMELDUNG UND AUSGABE DER

AUSLEGESCHRIFT: 10. JANUAR 1963

ANMELDETAG: 27. JULI 1960

1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung niederer Titanchloride aus Titantetrachlorid unter Verwendung von Wasserstoff als Reduktionsmittel sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Nach den bisher bekanntgewordenen Verfahren unter Verwendung von Wasserstoff als Reduktionsmittel kann man zwar die reinen Subhalogenide erhalten, doch arbeiten diese Verfahren alle dis- 10 kontinuierlich, und es lassen sich in der Regel nur Mengen von einigen Gramm oder bestenfalls Kilogramm herstellen. Bei einem dieser Verfahren wird beispielsweise ein Gemisch von TiCl4 und H2 durch ein glühendes Rohr geleitet und anschließend an 15 einer indirekt gekühlten Fläche rasch abgeschreckt. Will man dieses Verfahren zur Herstellung größerer Mengen heranziehen, so ergibt sich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten.

der technischen Durchführung bei 600°C und darüber entstehende Chlorwasserstoffgas alle Gefäßmaterialien angegriffen. Weiterhin ist die zur Abschreckung verwendete gekühlte Fläche mit einer Schicht des Reaktionsproduktes bedeckt, die wärme- 25 isolierend wirkt und daher die Abschreckung weiterer Reaktionsgase beeinträchtigt.

Bei anderen Verfahren wird ein Gemisch von TiCl4 und H2 durch eine elektrische Entladungsvorrichtung geleitet und anschließend abgekühlt. 30 Hierbei treten ähnliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Auswahl des Gefäßmaterials und der Abschreckung des Reaktionsgutes auf. Außerdem ist es bekanntermaßen schwierig, eine elektrische Entladung auf eine beliebige Leistung auszudehnen und 35 eine große Apparatur zu entwickeln.

Man hat auch bereits ein Gemisch von H2 und TiCl4 im Lichtbogen reduziert. Dabei treten jedoch, wie leicht verständlich, große Schwierigkeiten im Hinblick auf das Material des Elektrodenmantels 40 und der Gefäßwände auf.

Alle diese Nachteile der geschilderten Verfahren werden überwunden, wenn man auf hohe Temperaturen vorerhitzten Wasserstoff in einer auf verhältnismäßig niedrigen Temperatur gehaltenen Misch- 45 vorrichtung, z. B. einer Düse, mit TiCl4 vermischt, wobei dieses durch den anwesenden Wasserstoff reduziert wird, und das erhaltene Reaktionsgemisch an einer bewegten, gekühlten Fläche abschreckt, die über eine feststehende Abstreifvorrichtung laufend 50 gesäubert wird. Dabei erhält man in guter Ausbeute ein Gemisch von niederen Halogeniden des Titans

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung niederer Titanchloride

#### Anmelder:

Knapsack-Griesheim Aktiengesellschaft, Knapsack bei Köln

Dr. Heinz Harnisch, Köln-Klettenberg, Dr. Artur Mehne, Efferen bei Köln, und Dr. Franz Rodis, Knapsack bei Köln, sind als Erfinder genannt worden

Einmal werden durch das bei der Reduktion in 20 von sehr großer Reinheit. Die Temperaturen, auf denen die Mischdüse gehalten wird, bewegen sich dabei zwischen dem Siedepunkt des TiCl4 und unterhalb etwa 500°C, vorzugsweise bei 200°C.

Der Wasserstoff muß dabei auf Temperaturen von über 1000°C, vorzugsweise auf über 2500°C, vorerhitzt werden, um eine wirtschaftlich tragbare Ausbeute zu erzielen. Die Erhitzung des Wasserstoffs erfolgt dabei zweckmäßigerweise auf elektrischem Wege, z. B. in einem Lichtbogen, da eine indirekte Erhitzung von Wasserstoff auf Temperaturen von 1000°C und darüber in einem Wärmeaustauscher wegen der Durchlässigkeit der Gefäßwände für Wasserstoff erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Erhitzt man den Wasserstoff im elektrischen Lichtbogen, so wird in der Regel eine so hohe Temperatur erzeugt, daß zumindest ein Teil des Wasserstoffs in Form von Atomen vorliegt. Mit besonderem Erfolg läßt sich hierfür eine Lichtbogenanordnung verwenden, wie sie in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 781 880 beschrieben ist.

Zur Erzielung einer guten Ausbeute ist es notwendig, die Reaktionsteilnehmer in der Gasphase möglichst rasch zu vermischen. Dies kann dadurch erreicht werden, daß man den erhitzten Wasserstoff durch einen Kanal mit kreisförmigem Querschnitt strömen läßt und das durch Erhitzen über den Siedepunkt gasförmige TiCl4 durch einen in diesem Kanal befindlichen Ringschlitz annähernd senkrecht zu dem Kanal zuführt. Es ist vorteilhaft, das TiCl4 unter einem gewissen Druck zu verdampfen, so daß der TiCl4-Dampf mit einer verhältnismäßig

hohen Geschwindigkeit dem vorerhitzten Wasserstoff zugeführt wird. Man kann auch, um die Austrittsgeschwindigkeit des TiCl4-Dampfes zu erhöhen, noch Wasserstoffgas zumischen. Es ist jedoch auch möglich, das TiCl4 bzw. TiCl4: H2-Gemisch tangential in einen von heißem H2 durchströmten Kanal mit kreisförmigem Querschnitt einzuführen. Auf jeden Fall ist es wichtig, die beiden Reaktionspartner möglichst rasch miteinander zu vermischen.

Anschließend werden die Reaktionsgase auf eine 10 bewegte, gekühlte Fläche geleitet und an dieser abgeschreckt. Diese bewegte, gekühlte Fläche wird durch eine Abstreifvorrichtung, z. B. ein feststehendes Messer oder eine Bürste, von dem als lockeren Belag abgeschiedenen Reaktionsprodukt gereinigt, so daß die ankommenden Reaktionsgase immer eine saubere Fläche vorfinden, wodurch - insbesondere auch durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des im Überschuß verwendeten Wasserstoffs — eine sehr produkte werden in einem Behälter unter Inertgas

aufgefangen.

Bei den bisher bekannten Verfahren wird in der Regel die Abschreckung durch Einspritzen kalter heißer Gase ist es dabei erforderlich, eine thermisch beständige Flüssigkeit zu verwenden, die außerdem auch nicht mit den Reaktionsprodukten reagieren darf. Bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung ist es jedoch nicht möglich, eine solche Flüssigkeit 30 zu finden, da einerseits stabile Flüssigkeiten, wie insbesondere H2O, sich mit dem Reaktionsprodukt umsetzen und andererseits die gegenüber dem Reaktionsprodukt indifferenten Flüssigkeiten, wie etwa organische Flüssigkeiten (Benzol, Toluol, 35 Dekalin), von den heißen Reaktionsgasen teilweise unter Kohlenstoffabscheidung zersetzt werden, so daß auf diesem Wege kein reines Reaktionsprodukt erhalten werden kann. Außerdem ist es sehr schwierig, so empfindliche Substanzen wie die niederen Titan- 40 chloride aus einer solchen Abschreckungsflüssigkeit abzutrennen.

Weiterhin ist eine Apparatur, die mit einem im Kreis geführten Quenchmittel arbeitet, komplizierter als die zur Durchführung des vorliegenden Ver- 45 fahrens verwendete Apparatur, bei der alle zu einem solchen Quenchkreislauf gehörenden Zubehörteile (Pumpe, Wärmeaustauscher, Vorratsbehälter) entfallen. Ferner geht beim Quenchverfahren der aufgenommene Wärmeinhalt der abzuschreckenden 50 Gase verloren, während beim erfindungsgemäßen Verfahren unter Umständen eine Wiedergewinnung der Energie z. B. in Form von heißem Wasser oder auch Dampf möglich ist.

Die bewegte, gekühlte Fläche muß sich innerhalb 55 eines von der Außenatmosphäre abgeschlossenen Gehäuse befinden, da die angestrebten Reaktionsprodukte auch schon mit Spuren von Sauerstoff oder Wasserdampf reagieren würden. Auch die Ausgangsstoffe H2 und TiCl4 müssen frei von O2, 50 N2 und anderen Verunreinigungen sein, wenn man ein reines Reaktionsprodukt erhalten will. Wird die Temperatur der gekühlten Fläche zu tief gehalten, so absorbieren die abgeschiedenen Reaktionsprodukte Temperatur so hoch zu halten, daß eine solche Absorption weitgehend vermieden wird. So genügt es beispielsweise, bei der Herstellung niederer

Titanhalogenide das Kühlmittel, beispielsweise Wasser, mit welchem die bewegte Fläche gekühlt wird, auf Temperaturen von 50 bis 300°C, vorzugsweise 50 bis 100°C, zu halten, um ein Endprodukt 5 mit einem TiCl4-Gehalt unter etwa 20/0 zu erzielen.

Weiterhin ist es erforderlich, den Wasserstoff über die sich aus der Reaktionsgleichung ergebende stöchiometrische Menge hinaus im Überschuß anzuwenden. Bei Versuchen hat sich ein 1,2- bis 20facher, vorzugsweise 10- bis 15facher Überschuß an H2 als vorteilhaft erwiesen.

Wählt man das Molverhältnis von H2: TiCl4 kleiner als etwa 5, so erhält man im allgemeinen neben nicht umgesetztem TiCl4 nahezu ausschließlich TiCl3. Vergrößert man dieses Verhältnis, so treten in dem erhaltenen TiCl3 wachsende Mengen an

TiCl<sub>2</sub> als Reaktionsprodukt auf.

Die Raum- und Zeitausbeute ist größer als 0,15 kg/l·h, und das Reaktionsprodukt fällt in intensive Abschreckung erfolgt. Die Reaktions- 20 Form eines feinteiligen pyrophoren Pulvers an, produkte werden in einem Behälter unter Inertgas das an der Luft unter Aufglühen und Ausstoßen

weißer Nebel oxydiert.

Die abgestreiften Reaktionsprodukte werden in einem unter dem Gehäuse der Kühlwalze befindlichen Flüssigkeiten bewirkt. Bei der Abschreckung sehr 25 Behälter unter Inertgas aufgefangen. Die abströmenden Gase enthalten neben nicht umgesetztem TiCl4 noch Reaktionsprodukte in Form von Staub, und zwar ist im Abgas noch ein erheblicher Teil an niederen Titanhalogeniden enthalten. Sie werden durch eine Trockengasreinigung aus dem Abgas entfernt. Dabei ist es wiederum erforderlich, die Wände der Staubentfernungsapparatur auf solchen Temperaturen zu halten, die eine Kondensation von nicht umgesetztem TiCl4 verhindern. Diese Temperaturen sind vom in der Apparatur herrschenden Partialdruck des TiCl4 abhängig und sollen etwa 5 bis 100°C oberhalb des den jeweiligen Betriebsbedingungen entsprechenden Taupunktes des TiCl4 liegen. Die Staubabscheidung kann beispielsweise durch Zyklone, Prallabscheider oder Beruhigungsgefäße erfolgen.

> Aus den staubfreien Abgasen wird in bekannter Weise das nicht umgesetzte TiCl4 durch Abkühlen abgetrennt und kann anschließend dem Prozeß wieder zugeführt werden. Die Abkühlung kann beispielsweise in zwei Stufen erfolgen, in einer ersten, oberhalb des Schmelzpunktes vom TiCl4 -23°C) arbeitenden Flüssigkeitskondensationsstufe und in einer zweiten, unterhalb des Schmelzpunktes betriebenen Festkondensationsstufe. Der im Überschuß angewandte Wasserstoff enthält danach nur noch Chlorwasserstoff, der daraus beispielsweise durch Absorption mit Hilfe einer entsprechenden Vorrichtung entfernt wird, so daß der Wasserstoff anschließend getrocknet und erneut zur Reduktion

herangezogen werden kann.

Die nach dem Verfahren der Erfindung hergestellten Substanzen sind sehr rein. So kann man z. B. bei der Reduktion von TiCl4 Produkte gewinnen, die zu über 99,8% aus Titan und Chlor bestehen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn man das Verfahren als Vorstufe für die Gewinnung von Titanmetall durchführen will.

In den Zeichnungen sind Vorrichtungen zur nicht umgesetztes TiCl4. Es ist also vorteilhaft, die 65 Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch im Schnitt dargestellt, und zwar zeigt

Fig. 1 die Seitenansicht einer Vorrichtung, bei welcher die bewegte und gekühlte Fläche die Form

eines Zylinders besitzt, im Schnitt nach Linie I-I

Fig. 2 die Vorrichtung im Schnitt nach Linie II-II der Fig. 1,

Fig. 3 eine Vorrichtung, bei welcher die bewegte 5 und gekühlte Fläche die Form eines Kegels besitzt, im Längsschnitt.

Eine technische Ausführungsform der Vorrichtung

zeigen die Fig. 1 und 2. wird beim Durchtritt durch den zwischen Kathode 4 und Anode 5 brennenden Lichtbogen hocherhitzt. In der Mischdüse 6 wird dem erhitzten, teilweise in Atome aufgespaltenen Wasserstoff gasförmiges Titantetrachlorid, das durch die Leitung 14 ein- 15 geführt wird, zugemischt. Brenner und Mischdüse 6 sitzen in einer Ausnehmung des Gehäusedeckels 3. Die Reaktionsprodukte sowie nicht umgesetzte Ausgangsstoffe treffen auf die bewegte, gekühlte befindliche Segment der Walze 1 wird durch ein mit Löchern versehenes Rohr 7, das sich in der Walzenachse befindet, von innen ein Kühlmittel von etwa 50 bis 300°C, z.B. Wasser oder Öl, gevom oberen Teil kommenden Kühlmittel angefüllt. Der Überschuß verläßt die Walze 1 durch einen offenen Zylinder bei 9. Die Kühlwalze 1 wird von einem Gehäuse 2 umgeben, das ein Kühlmantel 10 umschließt. Die an der Oberfläche der Walze 1 311 TiCl3) an. und an der Innenwand des Gehäuses 2 haftenden festen Reaktionsprodukte werden durch ein am Gehäuse befestigtes Messer 17 und ein drehbar gelagertes Messer 16 entfernt. Das bewegliche Messer 16 kann durch eine Kurbel 15 oder einen an ihrer 35 mungsgeschwindigkeit von 5,9 kg/h in den Ver-Stelle befindlichen anderen mechanischen Antrieb betätigt werden. Die Reaktionsprodukte fallen in ein Auffanggefäß 19. Die Abgase verlassen die Apparatur durch die Leitung 18, um durch weitere Abscheidungsapparate, z. B. Zyklone, Prallab- 40 scheider, geführt zu werden.

Eine weitere Ausführung des Verfahrens kann mit der durch Fig. 3 angegebenen Apparatur durchgeführt werden. Hier erfolgt die Abschreckung und Abscheidung der Reaktionsprodukte an einem 45 + 93% TiCl3) gefunden. rotierenden Kegel, dessen Spitze dem Verdüsungsstrahl zugewandt ist. Die sonstigen Apparateteile sind den in Fig. 1 angegebenen analog und bedürfen keiner besonderen Erklärung.

Weitere Ausführungsformen des vorliegenden Ver- 50 fahrens bestehen auch darin, daß man den erhitzten Wasserstoff durch einen Kanal mit kreisförmigem Querschnitt strömen läßt und das TiCl, oder TiCl<sub>4</sub>: H<sub>2</sub>-Gemisch entweder durch einen in diesen Kanal 20 einmündenden Ringschlitz 21 dem Wasser- 55 stoff etwa senkrecht zu dessen Strömungsrichtung zuführt oder diesem Kanal 20 tangential zuführt.

Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens können aus den in bekannter Weise von staubförmigen Reaktionsprodukten und HCl be- 60 freiten Abgasen, Titantetrachlorid und Wasserstoff dem Umsetzungsprozeß von neuem zugeführt werden, nachdem man sie in ebenfalls bekannter Weise voneinander getrennt hat.

#### Beispiel 1

4750 Gewichtsteile TiCl4 wurden bei einer durchschnittlichen Strömungsgeschwindigkeit des flüssigen TiCl4 in dem Verdampfer von 9,5 kg/h in gasförmigem Zustand gemäß der Reaktionsgleichung

$$TiCl_4 + \frac{1}{2}H_2 = TiCl_3 + HCl \qquad (1)$$

mit 2,25 Nm3 im Lichtbogen erhitztem Wasserstoff zur Reaktion gebracht. Dies entspricht gemäß Gleichung (1) einem 8fachen Überschuß an Wasserstoff. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wasser-Bei 13 in den Brenner eingeführter Wasserstoff 10 stoffs betrug 4,5 Nm³/h. Die Temperatur der Mischdüse wurde durch Luftkühlung auf 150°C gehalten. Die im Lichtbogen zur Erhitzung des Wasserstoffs zugeführte Energie betrug 22 kWh (135 Amp., 325 Volt in 30 Minuten). Es wurden 2320 Gewichtsteile reines TiCl3 gefunden.

Ausbeute: 60% (auf das eingesetzte TiCl4 bezogen).

## Beispiel 2

3340 Gewichtsteile TiCl4 wurden verdampft Walze 1. Gegen das dem Brenner am nächsten 20 (Strömungsgeschwindigkeit der flüssigen Substanz in den Verdampfer 6,68 kg/h) und 2,25 Nm<sup>3</sup> im Lichtbogen erhitztem Wasserstoff zugeführt. Dies entspricht gemäß Gleichung (1) einem 11,4fachen Überschuß. Die Strömungsgeschwindigkeit des spritzt. Die untere Hälfte der Walze 1 ist mit dem 25 Wasserstoffs betrug 4,5 Nm³/h. Die zur Erhitzung des Wasserstoffs dem Lichtbogen zugeführte Energiemenge betrug 25 kWh (145 Amp., 345 Volt in 30 Minuten). Es fiel ein Gemisch von 1810 Gewichtsteilen niederen Titanhalogeniden (6% TiCl<sub>2</sub> + 94%

Ausbeute: 67,5%.

### Beispiel 3

5900 Gewichtsteile TiCl4 flossen mit einer Strödampfer und wurden im Gaszustand mit 4,5 Nm<sup>3</sup> Wasserstoff umgesetzt. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs betrug 4,5 Nm3/h. Die angewandte Menge entspricht nach Gleichung (1) einem 13fachen Überschuß. Die zur Erhitzung des Wasserstoffs dem Lichtbogen zugeführte Energiemenge betrug 48 kWh (150 Amp., 320 Volt in 60 Minuten). Es wurde ein Gemisch von 3020 Gewichtsteilen niederen Titanhalogeniden (7% TiCl2 Ausbeute: 64,5%.

## PATENTANSPRÜCHE:

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung niederer Titanchloride durch Reduktion von Titantetrachlorid mit einem Überschuß an Wasserstoff in der Gasphase und Abschrecken der Reaktionsprodukte an einer gekühlten Fläche, dadurch gekennzeichnet, daß man den auf Temperaturen von über 1000°C vorerhitzten Wasserstoff innerhalb einer auf Temperaturen zwischen dem Siedepunkt des Titantetrachlorids und etwa 500°C, vorzugsweise 200°C, gehaltenen Mischzone rasch und innig mit dem Titantetrachlorid vermischt und reagieren läßt, worauf die Reaktionsprodukte auf die auf 50 bis 300°C. vorzugsweise 50 bis 100°C, gekühlte Fläche auftreffen, die in bekannter Weise bewegt und laufend von den sich auf ihr niederschlagenden Reaktionsprodukten befreit wird, und das letztere anschließend unter Inertgas aufgefangen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhitzung des Wasserstoffs



mit Hilfe einer Lichtbogenanordnung vorgenommen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem Titantetrachlorid vor Eintritt in die Mischvorrichtung zusätzlich 5

Wasserstoff zugesetzt wird.

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 3, bestehend aus einem mit Abgasleitung und Entnahmeeinrichtung versehenen geschlossenen Gehäuse, in 10 welchem ein mit Abstreifvorrichtungen versehener kühlbarer Hohlkörper um seine Achse drehbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß sich über einer Ausnehmung des Deckels (3) im Gehäuse (2) eine Lichtbogenanordnung mit 15 einer nachgeschalteten Mischvorrichtung (6), vorzugsweise einer Düse, zur Vermischung des TiCl4 mit dem im Lichtbogen hocherhitzten Wasserstoffstrom befindet und daß der Hohlkörper innen ein mit Löchern oder Düsen ver- 20 sehenes Zuleitungsrohr (7) für Kühlmittel, ferner ein Abflußrohr (9) enthält, wobei die Abstreifvorrichtung aus einem in bekannter Weise mit

dem Gehäuse (2) fest verbundenen Messer (17) und einem durch eine Kurbel (15) drehbaren Messer (16) besteht.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kanal (20) für den erhitzten Wasserstoff vorgesehen ist, dem ein Ringschlitz (21) für die Zuführung des TiCl4 zugeordnet ist.

 Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuführung für das TiCla

tangential in den Kanal (20) mündet.


7. Vorrichtung nach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlfläche (1) die Form eines Kegels besitzt, dessen Spitze dem Verdüsungsstrahl zugewandt ist (Fig. 3).


In Betracht gezogene Druckschriften:

Deutsche Patentschrift Nr. 886 446; deutsche Auslegeschriften Nr. 1 008 266, 1 072 975; USA.-Patentschrift Nr. 859 750;

»Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft«, 42. Jahrgang, 1909, S. 3200 bis 3218.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen








Fig. 3